

Рисунок 4 – Схема фазовых превращений в тройной системе P-As-Sb

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Характер фазовых равновесий в системе P – As – Sb, в целом, определяется наличием промежуточной бертоллидной фазы в двойной системе P – As, что связано с большим химическим сродством фосфора и мышьяка друг к другу. Для более тяжелых элементов пятой группы этот фактор не является определяющим, а особенности фазовых равновесий связаны с соотношением размеров компонентов. Отсутствие твердых растворов в системе Bi – As оказывает определяющее влияние на твердофазную растворимость в тройной системе Bi-Sb-As. От стороны Bi – As двухфазная область распространяется пологим ниспадающим куполом без образования максимума вглубь концен-

трационного треугольника, занимая при низких температурах большую часть его площади. Тройной твердый раствор $Bi_{1-x-y}Sb_xAs_y$ существует стабильно лишь при высокой концентрации сурьмы (более 0,73 ат.д.) и в узких областях, прилегающих к сторонам Bi – Sb, Sb – As концентрационного треугольника.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чарыков Н.А., Литвак А.М., Михайлова М.П. и др. // Физика и техника полупроводников. 1997. – Т.31, вып.4. – С.410-415.
2. Угай Я.А., Гончаров Е.Г., Семенова Г.В., Лазарев В.Б. Фазовые равновесия между фосфором, мышьяком, сурьмой и висмутом. – М.: Наука, 1989. – 233 с.
3. Шахтагинская М.И., Томтиев Д.С., Заргарова М.И. // Изв. АН СССР. Неорганические материалы. – 1971. – Т.7, №7. – С.1157.
4. Удовский А.Л., Вамберский Ю.В., Иванов О.С. // Докл. АН СССР. 1973. – Т.209. – С.1377.
5. Семенова Г.В., Сушкова Т.П., Козлова Ю.М. // Журн. физич. химии. – 2002. – Т.76, № 9. – С. 1600.
6. Свойства элементов. Справочник / Под ред. М.Е. Дрица. – М.: Металлургия, 1985. – 672 с.
7. Андерсон О. // Физическая акустика / Под ред. У. Мэзона. – Т.3, ч.Б. – Динамика решетки. – М.: Мир, 1968. – 391с.
8. Физические величины. Справочник. / Под ред. И.С. Григорьевой, Е.З. Мейлихова. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 1232 с.

ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЧАСТИЦ AgBr В ПРИСУТСТВИИ КОМПЛЕКСНЫХ ИОНОВ $[Ag_nBr_m]^{m-n}$

Л.В. Сотникова, Б.А. Сечкарев, М.А. Безъязычная, Ю.Н. Афонькина

В работе исследован процесс перекристаллизации частиц AgBr в присутствии $[Ag_nBr_m]^{m-n}$. Обнаружено увеличение количества двойниковых кристаллов AgBr. Исследован процесс образования частиц AgBr из раствора KBr содержащего $[Ag_nBr_m]^{m-n}$. Обнаружено, что частицы AgBr в избытке Br^- агрегируют с образованием пространственных структур. В результате перекристаллизации с течением времени, пространственные структуры приобретают кристаллический вид. Исследуемые структуры внешне подобны фигурам травления плоских кристаллов.

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о влиянии комплексных ионов $[Ag_nBr_m]^{(m-n)}$ на процесс образования плоских микрокристаллов (МК) в литературе обсуж-

дался неоднократно [1,2,3], но представлен в общих понятиях.

Бесспорным является факт образования зародышей плоских кристаллов в избытке

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2006

ионов Br^- при $pBr \sim 1$. Авторы пришли к выводу [4], что Оствальдовское созревание (ОС) плоских МК (со средним эквивалентным диаметром ~ 1 мкм) в избытке ионов Br^- при $pBr \sim 0,75-0,5$ приводит к глубокой их перекристаллизации в большие плоские кристаллы (со средним эквивалентным диаметром ~ 10 мкм). Оба эти процесса, важные для образования и роста, плоских МК, происходят в присутствии комплексных ионов $[Ag_nBr_m]^{(m-n)}$. Однако авторы не пришли к выводу о роли комплексных ионов.

Заметим, что Ag^+ в комплексных ионах с галогенидами серебра имеет координационное число 4, при переходе в кристаллический бромид серебра координационное число Ag^+ становится равным 6. Учитывая низкую растворимость галогенидов серебра, можно полагать, что смена координационного числа иона серебра при переходе из ионов в растворе в кристаллическое состояние может быть затруднена, а значит, возможны переходные состояния, о которых ничего не известно. Для выяснения степени влияния комплексных ионов серебра на кристаллизацию бромида серебра исследовались кристаллизация фазы AgBr из водного раствора комплексных ионов $[AgBr_n]^{-(n-1)}$ и влияние комплексных ионов $[AgBr_n]^{-(n-1)}$ на процесс образования плоских кристаллов AgBr методом перекристаллизации малоразмерных МК, которые синтезировали при различных величинах pBr .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Влияние раствора содержащего комплексные ионы серебра $[AgBr_n]^{-(n-1)}$ на ОС мелкозернистых эмульсий

Для исследования влияния комплексных ионов $[AgBr_n]^{-(n-1)}$ на процесс образования плоских кристаллов AgBr, получаемых методом перекристаллизации малоразмерных МК, были получены две мелкозернистые эмульсии, которые различались величиной pBr синтеза. Эмульсия 1 была синтезирована, по стандартной методике, при $pBr = 3,4$, что соответствует формированию МК кубической огранки. Эмульсия 2 была синтезирована при $pBr = 1,6$, что соответствует формированию МК октаэдрической огранки. Далее обе эмульсии подвергали ОС при $pBr = 0,75$.

Известно, что ОС малоразмерных МК полученных при разных значениях pBr приводит к образованию плоских кристаллов разного размера. Более крупные плоские кристаллы образуются при перекристаллизации малоразмерных МК синтезированных при $pBr =$

$3,4$. и плоские МК малого размера при перекристаллизации малоразмерных МК синтезированных при $pBr = 1,6$. В зависимости от величины pBr синтеза малоразмерных МК образуется разное количество зародышей плоских кристаллов [5]. Образовавшиеся вначале зародыши плоских кристаллов растут в процессе перекристаллизации, присоединяя МК малого размера. По мнению авторов [5], чем меньше количество зародышей, тем больше размер плоских кристаллов.

В данном эксперименте, для получения плоских кристаллов методом перекристаллизации малоразмерных МК, значение pBr в эмульсиях 1 и 2 было установленно при добавлении 2 М раствора бромида калия содержащего комплексные ионы серебра. Известно, что в избытке ионов брома повышается растворимость бромида серебра за счет образования комплексных ионов. Повышение растворимости ускоряет процесс перекристаллизации, поэтому мы ожидали ускорения образования плоских кристаллов. По нашему мнению, использование раствора бромида калия насыщенного комплексными ионами серебра $[AgBr_n]^{-(n-1)}$ для доведения величины pBr в эмульсиях, приводит к плавному течению процесса перекристаллизации, без растворения части или участков МК при введении избыточной концентрации ионов Br^- .

На рис. 1 приведены электронные микрофотографии кристаллов полученных ОС эмульсий 1 и 2.




Рисунок 1 – Электронные микрофотографии угольных реплик кристаллов AgBr, полученных при ОС изометрических МК: а) кубической огранки (pBr синтеза 3,4); б) октаэдрической огранки (pBr синтеза 1,6)

Видно, что ОС эмульсии 1 синтезированной при величине $pBr = 3,4$ в присутствии комплексных ионов серебра не приводит к образованию плоских кристаллов, но способствует образованию двойниковых МК. Удивительно, что, в этом случае при ОС малоразмерных МК кубической огранки, совсем от-

ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЧАСТИЦ AgBr В ПРИСУТСТВИИ КОМПЛЕКСНЫХ ИОНОВ $[Ag_nBr_m]^{m-n}$

проводился в среде без желатины. Обнаружилось, что возникшие на первом этапе отдельные частицы AgBr (размер частиц ~ 0,5-0,8 мкм), имели дисковидную форму, двигались под действием броуновского движения и взаимодействовали между собой с помощью сил притяжения. Следует отметить, что подобное поведение частиц присуще веществам, выпадающим из раствора в коллоидной форме. Результатом взаимодействия частиц AgBr явилось образование структур двух видов: макрочастиц шарообразной формы и лучевых структур. Шарообразные макрочастицы были немногочисленны, росли, увеличивая объем, при соприкосновении друг с другом исчезали. На рис. 2 показаны шарообразные макрочастицы в процессе их роста.

Большинство лучевых структур были плоскими и имели три луча. На рис. 3 представлена оптическая фотография самоорганизованных лучевых структур из частиц AgBr, видно, что длина лучей различна и определяется количеством агрегировавших частиц.




Рисунок 2 – Стадии роста шарообразных частиц AgBr

Следует отметить, что структурообразование продолжается короткое время после образования частиц AgBr, частицы не принявшие участие в структурообразовании остаются отдельными. Выдерживание лучевых структур в растворе приводит к формированию у них огранки (рис. 3, в). В ходе роста лучевых структур (рис. 3, б) произошло расширение лучей в центральной части структуры.

Дальнейшее изменение формы лучевых структур нам наблюдать не удалось из-за сложности хранения образца. Однако исследование форм травления плоских кристаллов показало наличие структурного подобия форм травления плоских кристаллов и полученных нами лучевых структур.

На рис. 4 приведены лучевая структура (рис. 4, а) и формы травления плоских кристаллов AgBr полученных методом перекристаллизации.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2006

Полученные результаты позволяют предположить, что наблюдаемый процесс самоорганизации частиц AgBr в лучевые фигуры может происходить в ходе синтеза плоских кристаллов методом перекристаллизации и являться причиной возникновения и роста отдельных крупных кристаллов AgBr.




Рисунок 3 – Образование (а), рост (б) лучевых структур AgBr и кристалл AgBr полученный из частицы с лучевой структурой (в)




Рисунок 4 – Лучевая структура и фигуры травления плоских кристаллов AgBr

Эксперимент был повторен в присутствии желатины. На рис. 5 показаны получающиеся в этом случае частицы AgBr.

В водно-желатиновом растворе наблюдалось образование не только лучевых и шарообразных структур (рис. 5 б), но и плоских пластин (рис. 5 а). В водно-желатиновом геле происходило образование крупных пространственных частиц сложной формы (рис. 5 в,г). Эти частицы, как и шарообразные, могут разрушаться при механических воздействиях, разбавлении водой, бромидом калия и высушивании. С другой стороны при благоприятных условиях они могут перейти в кристаллическую форму. Поэтому, можно предположить, что эти частицы являются результатом самоорганизации коллоидных частиц AgBr.




Рисунок 5 – Частицы AgBr получающиеся из раствора содержащего комплексные ионы серебра в водно-желатиновом растворе (а,б), в водно-желатиновом геле (в,г)

Пространственные структуры в зависимости от условий могут выступать как в роли источника материала для растущих кристаллов AgBr, так и в роли зародыша кристалла. Существование бромида серебра в этом переходном состоянии является очень важным для объяснения многих эффектов наблюдающихся в процессе массовой кристаллизации галогенидов серебра.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исходя из экспериментальных данных приведенных в настоящей работе, можно предположить, что в процессе доведения pBr (до значения 0,75) в системе протекают два последовательных процесса. Часть кристаллов AgBr растворяются в избытке ионов брома с образованием многозарядных комплекс-

ных ионов серебра. Возникают локальные участки системы с разными концентрациями комплексных ионов серебра. Смешивание областей приводит к выделению частиц AgBr, которые взаимодействуют между собой путем притяжения и образуют лучевые структуры. Лучевые структуры служат скелетом будущего плоского кристалла, в процессе роста лучи расширяются в обе стороны от основания, стремясь выровнять входящий угол, при этом скелет перекристаллизуется в энергетически выгодную кристаллическую форму AgBr. Затем кристаллическая масса покрывает поверхность структуры, скрывая границы росших независимо блоков и создавая ровную поверхность плоского кристалла. Шарообразные и прочие сложные пространственные структуры являются предшественниками кристаллов-двойников (рис. 6).




Рисунок 6 – Кристаллы AgBr

Полученные авторами шарообразные и др. пространственные структуры не описаны в литературе. Данный факт объясняется тем, что при промывании и высушивании образцов шарообразные структуры разрушаются с образованием обычных микрочастиц AgBr обладающих всеми свойствами кристаллической фазы AgBr. Степень кристалличности пространственных структур определить сложно, т. к. они не выдерживают сушку. Желатина является хорошим стабилизатором для пространственных структур. В водно-желатиновой среде структуры вполне стабильны, выдерживают хранение, разбавление и промывание водой.

Авторы полагают, что из-за низкой растворимости бромида серебра при образовании фазы AgBr возникает множество частиц коллоидного размера, адсорбирующих ионы среды и молекулы желатины, стабилизирующие их поверхность. При этом обмен ионами между частицами затруднен, и укрупнение частиц идет путем концентрирования коллоидных частиц на границе раздела фаз, например газ-жидкость. Пространственные структуры, не смотря на их размер, часто

плавают в объеме раствора, их плотность сравнима с плотностью водно-желатинового раствора. Они не фотолизируются и не восстанавливаются в растворе проявителя. Нарушение замкнутости частицы (при нагревании, титровании р-ром $AgNO_3$) ведет к образованию кристаллического бромида серебра на границе ямки травления.

Используя полученные данные можно объяснить эффекты, наблюдающиеся при перекристаллизации эмульсий 1 и 2.

Установление величины rBr , при перекристаллизации малоразмерных МК кубического габитуса раствором KBr насыщенным комплексными ионами серебра, сопровождается образованием коллоидных частиц $AgBr$. Однако, из-за высокой концентрации малоразмерных МК в эмульсии 1, частицы $AgBr$ не взаимодействуют между собой. А наблюдаемое нами увеличение двойниковых МК можно объяснить тем, что, эти частицы служат зародышами изометрических двойниковых МК.

Авторы полагают, что обнаруженные сложные формы существования коллоидного бромида серебра образуются не только из раствора комплексных ионов серебра, но и в ходе массовой кристаллизации методом контролируемой двухструйной кристаллизации при интенсивном перемешивании, и особенно, в избытке ионов брома, т. е. в условиях, когда образуются зародыши плоских кристаллов. Возможно, зародыши плоских кристаллов и коллоидные частицы $AgBr$ близки по химической природе. Тогда в случае перекристаллизации малоразмерных МК эмульсии 2 зародыши плоских кристаллов уже присутствуют в системе, до введения в систему раствора насыщенного комплексными ионами серебра. Поэтому когда в систему вводятся новые частицы, образующиеся при разрушении комплексных ионов серебра, они взаимо-

действуют с зародышами плоских кристаллов. Как видно, по микрофотографии (рис. 1,б) получаемые при этом плоские кристаллы более однородные по форме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментально показано, что присутствие комплексных ионов серебра влияет на процесс перекристаллизации малоразмерных МК. МК кубического габитуса перекристаллизуются с образованием изометрических двойниковых МК.

Из раствора насыщенного комплексными ионами легко выделяются частицы $AgBr$ при нарушении равновесия. Образующиеся частицы ведут себя как коллоидные. Они взаимодействуют между собой с образованием лучевых структур, обладающих подобием с некоторыми формами травления плоских кристаллов.

В присутствии желатины образуются сложные пространственные макроструктуры, существующие только в водной или водно-желатиновой среде. При нагревании, высушении структуры разрушаются или кристаллизуются в кристаллический $AgBr$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Berry C.R., Marino S.J., Oster C.F., J. Photogr Sci. Eng. – 1961. – V. 5. – P. 332.
2. Berriman R.W., J. Photogr. Sci. – 1964. – V.12. – P. 121.
3. Kazunaka E., Makoto O., J. Photogr. Sci. – 1988. – V. 36. – P. 182.
4. Sotnikova L.V., Larichev T.A., Sechkarev B.A. International Symposium on Silver Halide Technology "At the Forefront of Silver Halide Imaging". – California.: USA, 2004., – P. 123-126.
5. Ларичев Т.А., Каракин Е.И. ЖНиПФ. – 1996. – Т. 40, вып. 1. – С. 3-8.